

6845 cemplaster wall

Snabbhärdande spackelmassa till reparation och utjämning av väggytor inomhus

- Flexibelt, snabbhärdande spackelmassa
- Kan appliceras i tjocka lager
- Lämplig till reparation och renovering

Vattenfast spackelmassa lämplig till båda reparation av hål och utjämning av vägg. Kan appliceras i tjocka lager.

6845 cemplaster wall levereras i 15 kg säck.

Användningsområde

- Golv
- Vägg
- Våtrum
- Simmbassäng
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betong
- Lättbetong
- Puts
- Gipsskivor/-spackel
- Befintlig kakel
- Stabila skivunderlag


Skiktjocklek

- 2-100 mm

Produktbeskrivning

Cementbaserad, snabbhärdande och vattenfast spackelmasa.

Tekniska data

Produktegenskaper jf. EN 998-1	
Öppentid:	ca. 1 timme
Torktid v/18°C för beläggning: till vattentätning:	8-18 timmar 8-18 timmar
Arbetstemperatur:	10-20°C
Åtgång:	1,4 kg/m ² /mm tjocklek
 Se information på prestandedeklaration - DoP	

Användningsområde

Till reparation av hål, ojämnheter och sprickor i vägg. Till slätspackling/uppbyggnad av väggytor i bostäder och lätt industri. Kan användas som underlag för målning, keramiska plattor och tätskikt inomhus.

Underlag

6845 cemplaster wall kan användas på underlag av betong, lättbetong, tegelsten och andra gips- och cementbaserade underlag.

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara stabilt, sammanhängande, fritt från smuts, fett och cementslam. Lösa partiklar avlägsnas med dammsugare.

Primning

Absorberande underlag primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primern arbetas noggrant in i underlaget med en borste.

Bruksanvisning

15 kg 6845 cemplaster wall pulver blandas med 3,8 – 4,2 liter rent vatten till en klumpfri massa. Använd en lågvarvad visp. Se till att både pulver och vatten är tempererade.

Spackelmassan kan användas i ca. 1 timme efter blandning vid rumstemperatur på 10-20°C.

Spackelmassan appliceras med drag/slipbräda. Om flera skikt appliceras måste föregående skikt härdas innan nästa skikt appliceras.

Ytan kan beläggas efter 8-18 timmar. I våtrum fuktisolerar ytan med 4400 multicoat tidigast efter 8-18 timmar.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

15 kg plastförstarkt papperssäck med bärhandtag.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om mira spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com