

1..2..fugeimpreg



Anbefales til overflater av:
Fuger og naturstein av enhver type: granitt, marmor, kalkstein og skifer.
Terracotta, murverk, betong og fuger.

Nøytral fugeimpregnering

NO 1..2..fugeimpreg er en nøytral, vann-basert impregnering basert på Siloxan til impregnering av fuger og fliser. Trenger inn i fugen eller flisen uten å endre på utseende. Kan brukes både innen- og utendørs. God dekkevevne og lang holdbarhet.

Forbruk:

Alt avhengig av fuge- og steintype, temperatur samt påføringsmetode rekker produktet ca. 10 - 20 m² pr. liter.

Holdbarhet:

Opp til 3 år, avhengig av fugetype, steintype, bruk, rengjøringsmetode og produkter.

Oppbevaring:

Oppbevares i original emballasje, som lukkes etter bruk.
Uåpnede produkter tåler frost og gjennopptuning.
Brukstemperatur: 5 - 40 grader.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Begrensninger:

Produktet må ikke komme i kontakt med andre overflater enn de som er nevnt her.
Noen typer overflater kan bli lysere eller mørkere. Impregneringen beskytter ikke mot etsning av overflatene.

Neutral fugeimprægnering

DK 1..2..fugeimpreg er en neutral, vand-baseret imprægnering baseret på Siloxan til imprægnering af fuger og fliser. Trænger ind i fugen eller flisen og ændrer ikke på udseendet. Kan bruges både inden- og udendørs. Lang rækkeevne og holdbarhed.

Rækkeevne:

Alt afhængig af fuge- og stentype, temperatur samt påføringsmetode rækker produktet ca. 10 - 20 m² pr. liter.

Holdbarhed:

Op til 3 år, dog er holdbarheden afhængig af fugetype, stentype, anvendelse, rengørings-metoder og produkter.

Opbevaring:

Opbevares i original beholder, som lukkes efter brug.
Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning.
Anvendes ved temperaturer mellem 5 - 40°C.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Begrænsninger:

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflater end de her nævnte. Visse typer overflater kan blive lysere eller mørkere. Imprægneringen beskytter ikke mod overflade-ætsninger.

Neutral fogimpregnering

SE 1..2..fugeimpreg är en neutral, vatten-baserat impregnering baserat på Siloxan till impregnering av plattor och fogar. Tränger in i fogar och stenen och ändrar inte utseende. Kan användas både inom- och utomhus. Lång räckvidd och hållbarhet.

Åtgång:

Beroende av absorption av fog och ytstruktur, temperatur, samt påføringsmetod räcker produkten ca. 10 - 20 m² per liter.

Hållbarhet:

Upp till 3 år. Dock är hållbarheten avhängd av sten och ytstruktur, användningsmetod, rengöringsmetod och produkter.

Förvaring:

Förvaras i original förpackning, som försegglas efter användning. Öppnad produkt tål frost och tining. Använd vid temperaturer mellan 5 - 40°C.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Begränsningar:

Produkten bör inte komma i kontakt med andra ytor än dem ovan nämnta. Vissa ytor kan bli ljusare eller mörkare. Impregneringen skyddar inte mot frätande påverkningar.



1..2..fugeimpreg



3



4



5

NO Brukerveiledning:

- ① Les hele bruksanvisningen før bruk.
- ② Ved nye fuger, skal disse tørke i 48 timer før impregnering.
- ③ Overflaten skal være ren, tørr og renset for fugeslør, voks o.l. Rens av fugene gjøres med mira 1..2..rens og fugene må tørke før påføring av impregneringen.
- ④ Påfør 1..2..fugeimpreg på fugene.
- ⑤ **Overskytende impregnéringsvæske, som ikke trenger inn, tørkes av innen 5 minutter med lofri klut eller papir.**
- ⑥ Impregneringen skal tørke minimum 30 minutter mellom hver påføring.
- ⑦ 2 timer etter siste påføring gjøres en test, om overflaten har blitt påført nok impregnering. Dette gjøres ved at man påfører vann. Hvis vannet absorberes, vil det være nødvendig med ytterligere behandling.
- ⑧ Overflaten er klar til bruk etter 2 timer, men skal holdes tørr i minimum 2 timer. Produktet er fullt herdet etter 2 timer.
- ⑨ Påføringsverktøy rengjøres i vann etter bruk.

TEST ET LITE OMRÅDE FØRST:

For å sikre produktets kompatibilitet med overflaten, anbefales det å gjøre en test på et mindre synlig område først.

Vedlikehold:

mira 1..2..vask anbefales til vedlikehold av impregnert overflate.

Arbeidshygieniske forhold:

Produktet er ikke merkningspliktig. Det henvises ellers til HMS-datablad.

DK Anvendelse:

- ① Læs hele vejledningen først.
- ② Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 48 timer inden imprægnering.
- ③ Overfladen skal være ren, tørr og afrenset for fugeslør, voks og lign. Afrens eventuelt fugerne med mira 1..2..rens og lad fugerne tørre inden påføring.
- ④ Påfør 1..2..fugeimpreg på fugerne.
- ⑤ **Overskydende imprægneringsvæske, som ikke trænger ned, aftørres inden for 5 minutter med bomuldsklude eller papir.**
- ⑥ Tillad en tørre tid på minimum 30 minutter mellem hver påføring.
- ⑦ 2 timer efter sidste påføring undersøges det, om overfladen er korrekt imprægneret ved at påføre den vand. Hvis vandet absorberes, er yderligere behandlinger nødvendige.
- ⑧ Overfladen er klar til brug efter 2 timer, men skal holdes tør i minimum 2 timer. Produktet er fuldt hærdet efter 2 timer.
- ⑨ Påføringsværktøj rengøres i vand efter brug.

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:

For at sikre produktets kompatibilitet med overfladen, anbefales det at udføre en prøve på et mindre synligt sted først.

Vedligeholdelse:

mira 1..2..vask anbefales til vedligeholdelse af den imprægnerede overflade.

Arbejdshygieniske forhold:

MAL-kode: 00-1 (1993).
Produktet er ikke mærkningspligtigt.
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

**Neutral fugeimpregnering
Neutral fugeimprægnering
Neutral fogimpregnering**

SE Användning:

- ① Läs hela vägledningen först.
- ② Vid nya fogar, ska dessa torka minst 48 timmar före behandling.
- ③ Ytan ska vara ren, torr och rengjord ifrån fogslam, vax, polish eller liknande. Tvätta eventuellt fogarna med mira 1..2..rens och låt dem torka innan applicering.
- ④ Applicera 1..2..fugeimpreg på fogarna.
- ⑤ **Överskott av impregnéringsvätska, som inte trängt in i underlaget, torkas av inom 5 minuter bomullstrassel eller paper.**
- ⑥ Tillåt en torktid på minst 30 minuter mellan varje strykning.
- ⑦ 2 timmar efter den sista appliceringen undersöks det, om ytan är korrekt impregnader med påföring av vatten. Om vatten absorberas, är ytterligare en behandling nödvändig.
- ⑧ Ytan är klar för bruk efter 2 timmar, men ska hållas torr i minimum 2 timmar. Produkten har härdat fullt efter 2 timmar.
- ⑨ Verktyg rengörs i vatten efter användning.

TESTA ETT LITET OMRÅDE FÖRST:

För att säkra produktens kompatibilitet med ytan, rekommenderas att testa produkten på ett mindre synligt ställe.

Underhåll:

mira 1..2..vask rekommenderas för underhåll av den impregnade ytan.

Arbetshygieniska anvisningar:

Produkten är inte märkningspliktig.
I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.