

## 1..2..fugeslør



**Anbefales til overflater av:**  
**Syrefaste naturstein f.eks.:**  
**granitt og noen typer skifer.**  
**Keramiske fliser og fliser av**  
**porselen.**  
**Terracotta, murverk,**  
**betong og andre lignende**  
**syrefaste overflater**

### Fjerner fugeslør og kalk

**NO** 1..2..fugeslør er et syrebaseret rengjøringsmiddel, spesielt utviklet for å fjerne fugeslør, mineralansamlinger, rust, flekker og kalk på syreresistente overflater.

#### Dosering:

Avhengig av overflate, applikasjonsmetode og mengden smuss på overflaten fortynnes produktet:

- 1:5 ved mindre fugeslør osv.
- 1:3 ved moderate mineralavleiringer
- 1:2 ved fjerning av store ansamlinger.

#### Begrensninger:

Produktet må ikke komme i kontakt med andre overflater enn de som er nevnt her. Må ikke brukes sammen med ammoniak eller klorholdige produkter. Produktet kan bl.a. angripe marmor, travertin, terrazzo samt visse metaller.

#### Oppbevaring:

Oppbevares i original emballasje, som lukkes etter bruk. Uåpnede produkter tåler frost og gjennopptining. Oppbevares utilgjengelig for barn.

### Fjerner fugeslør og kalk

**DK** 1..2..fugeslør er et syre baseret rengøringsmiddel, specielt udviklet til at fjerne fugeslør, mineralophobninger, rust, visse typer pletter og kalk på syreresistente overflader.

#### Dosering:

Alt afhængigt af overfladetype, påføringsmetode og overfladens besmudsningsgrad fortyndes produktet:

- 1:5 ved mindre fugeslør osv.
- 1:3 ved moderate mineralaflejringer
- 1:2 ved fjernelse af svære ophobninger.

#### Begrænsninger:

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflader end de her nævnte. Må ikke anvendes sammen med ammoniak eller klorholdige produkter. Produktet kan bl.a. angripe marmor, travertin, terrazzo samt visse metaller.

#### Oppbevaring:

Opbevares i original beholder, som lukkes efter brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. Opbevares utilgængeligt for børn.

### Tar bort fogslam og kalk

**SE** 1..2..fugeslør är ett syrabaserat rengöringsmedel, speciellt utvecklad för att avlägsna fogrester, mineralutfällningar, rost, vissa typer av fläckar och kalk på syreresistenta ytor.

#### Dosering:

Allt beroende av ytans struktur, appliceringsmetod, och ytans smutsgrad blandas produkten:

- 1:5 Vid mindre fogslam etc.
- 1:3 Vid måttlig mineralavlägsning
- 1:2 Vid rengöring av svåra angrepp.

#### Begränsningar:

Produkten bör inte komma i kontakt med andra ytor som inte ska behandlas. Produkten ska inte användas med ammoniak eller klorhaltiga produkter. Produkten kan angripa marmor, travertin, terrazzo och vissa metaller.

#### Förvaring:

Förvaras i original förpackning, som förseglas efter användning. Öppnad förpackning tål frost och tining. Förvaras oåtkomligt för barn.



## 1..2..fugeslør

**Fjerner fugeslør og kalk**  
**Fjerner fugeslør og kalk**  
**Tar bort fogsam og kalk**



### NO Brukerveiledning:

- 1 Les hele bruksanvisningen før bruk.
- 2 Nye fuger skal herde minimum 10 dager før bruk av produktet.
- 3 Støvsug eller fei overflaten.
- 4 Overflaten fuktes med vann.
- 5 Bland produktet iht. doseringsveiledningen.
- 6 Påføres med børste, mopp eller lign.
- 7 La det virke i 1-2 minutter før bearbeidelse av overflaten. Dette gjøres med børste, skrubbe eller lign. Oppløsningen må ikke tørke inn på overflaten.
- 8 Sug eller mopp den skitne oppløsningen opp.
- 9 Skyll grundig med rent vann, og skrubbe overflaten for å fjerne syrerester.

### TEST ET LITE OMRÅDE FØRST:

For å sikre overflatens kompatibilitet med produktet samt doseringsgrad.

### Arbeidshygieniske forhold:

Det henvises ellers til HMS-datablad.

### EU deklarasjon:

15-30% fosforsyre, <5% nonioniske overflateaktive stoffer.

### DK Anvendelse:

- 1 Læs hele vejledningen først.
- 2 Nye fuger skal hærde minimum 10 dage, inden produktet anvendes.
- 3 Støvsug eller fej overfladen.
- 4 Overfladen gøres våd med vand.
- 5 Bland produktet iht. doseringsvejledningen.
- 6 Påfør opløsningen med børste, mope eller lign.
- 7 Tillad en virketid på 1-2 minutter, og bearbejd overfladen med børste, skrubbe eller lign. Oppløsningen må ikke tørre ind på overfladen.
- 8 Sug eller mop den beskidte opløsning op.
- 9 Skyl grundigt efter med rent vand, og skrub overfladen for at fjerne rester af syren.

### TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:

For at sikre overfladens kompatibilitet med produktet samt doseringsgrad.

### Arbejdshygieniske forhold:

MAL-kode: 00-4 (1993). PR-Nr.: 2446779.  
Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

### EU deklaration:

15-30% fosforsyre, <5% nonioniske overflateaktive stoffer.

### Användning:

- 1 Läs hela vägledningen först.
- 2 Nya fogar ska härda minimum 10 dagar, innan produkten används.
- 3 Dammsug eller torka ytan.
- 4 Ytan görs våt med vatten.
- 5 Blanda produkten enligt doseringsvägledning.
- 6 Applicera den färdigblandade vätskan med borste, mopp eller liknande.
- 7 Tillått en verkningstid på 1-2 minuter vid rengöring, och bearbeta ytan med borste, skrubblock eller likvärdigt. Vätskan ska inte torka in i ytan.
- 8 Sug upp vätskan med trasa eller skurmopp.
- 9 Skölj rikligt med rent vatten, och skrubba ytan för att avlägsna rester av syran.

### TESTA FÖRST ETT LITET OMRÅDE:

För att säkra ytans kompatibilitet med produkten samt doseringsgrad.

### Arbetshygieniska anvisningar:

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

### EU deklaration:

15-30% fosforsyra, <5% nonioniska ytaktiva ämnen.