



6950 express unirep

Sementbasert, plastforsterket hurtigherdende reparasjons og sparkelmasse til gulv og vegg i våte og tørre rom

- Velegnet til reparasjoner og falloppbygging
- Hurtigherdende
- Støvredusert

Basert på kjemisk sement. Vannfast, hurtigherdende reparasjons og sparkelmasse (ikke selvnivellerende) til sparkling og oppretting av gulv, trappetrinn, oppbygging av fall m.m. Kan benyttes på alle typer underlag som betong, puss, keramiske fliser m.m.

6950 express unirep leveres i 15 kg sekker.

Bygningsdel

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute

Underlag

- Betong
- Puss
- Lettbetong
- Gipsplater/sparkel
- Tregulv
- Gamle flisoverflater
- Stabile plateunderlag
- Vann og elgulvvarme


Lagtykkelse

- 0-30 mm
- ved tykkelse >30 mm se utførelse

Produktbeskrivelse

Sementbasert, hurtigherdende vannfast sparkelmasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet:	1700 kg/m ³
Produktegenskaper jf. EN 13813: 2002: CT	C25F6
Brukstid:	15-20 min.
Tørke-/herdetid v/18°C	
til lett gangtrafikk/belastning:	45-60 min.
til maksimal belastning:	7 døgn
Minimum arbeidstemperatur:	mindst 6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	1,7 kg/m ² /mm lagtykkelse
	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

Bruksområde

Til plansparkling og falloppbygging i i fuktige og tørre områder. 6950 express unirep er også velegnet til fylling av hull i betong oppretting av trappetrinn o.l. Kan brukes ute med vannavvisende overflatebelegg av 4630 aqua-flex 2K eller 4650 aqua stop flexibel.

Underlagstyper

6950 express unirep kan brukes på underlag av betong, puss, lettbetong, stabile tre- og gipsplateunderlag.

Klargjøring av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.

Fett, olje m.v. fjernes med mira 7110 base cleaner, høytrykksspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming

Priming er normalt ikke nødvendig men trebaserte underlag og gipsplater primes med konsentrert 4180 primer, for å unngå vannopptak fra sparkelmassen i underlaget.

Utførelse

15 kg 6950 express unirep pulver blandes med ca. 3,8-4,2 liter rent vann. Benytt visp på drill. Blandes til en homogen masse. Pulver og vann skal være temperert. Bruk sparkelmassen straks etter blanding og arbeid den godt ned i underlaget, avret og glatt in en fortløbende arbeidsgang. Ytterligere overflatebelegg kan vanligvis utføres etter 1-3 timer. Restfuktninnhold i sparkelmassen/underlag er avgjørende for hvornår tette og fuktfølsomme belegg kan utføres.

Ved lagtykkelse over 30 mm kan 6950 express unirep tilsettes opp til 25% sand i kornstørrelse 0-4 mm. Max. lagtykkelse 50 mm.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement.

Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

6950 express unirep er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrutt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com