



Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Badanläggning/simbassäng
- ✓ Livsmedelindustrin
- ✓ Ytor med stor belastning
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

4300 flex

Acrylbaserad, koncentrerad specialbinder som tillsats i cementbaserade fogmassor

- **Ökad flexibilitet**
- **Ökad vattenavvisningsförmåga**
- **Ökad motståndsförmåga mot lätt syrapåverkan**

4300 flex används där mer flexibilitet, vattenavvisning eller motståndsförmåga mot lätt syrapåverkan önskas i fogmassor ex. mastic och rustic.

4300 flex levereras i 0,5 kg flaska.

Produktbeskrivning

Acrylbaserad, koncentrerad specialbinder.

Tekniska data

Densitet:	1,02 kg/l
Produktegenskaper:	
Lämplig arbetstemperatur:	10-25°C
Åtgång vägg (genomsnitt):	beroende av
Åtgång golv (genomsnitt):	blandningsförhållande

Användningsområden

Blandas i cementbaserade fogmassor för ökat flexibilitet. Ger fogen mer motstånd mot syrapåverkan och bättre vattenavvisning.

Underlagstyper

Kan användas för alla typer av keramiska plattor och natursten.

Utförande

Vid träbaserade underlag blandas 4300 flex utspädd med vatten i förhållandet 1:5. Vid andra underlag blandas 4300 flex med vatten i förhållande 1 del 4300 flex till 8 delar vatten. Se anvisning på fogmassans datablad.

Rengöring utförs noggrant, då härdad fogmassa på plattor, särskilt oglaserade, är svår att avlägsna.

Arbetshygieniska förhållanden

Produkten är inte märkningspliktig.

Se för övrigt säkerhetsdatablad.

Förpackning

0,5 kg plastflaska.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Får inte förvaras i direkt sol eller vid stark värme.

Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obrutenförpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.

Information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com