



## Easyplan



### Cementbaserad avjämningsmassa för planspackling av undergolv

- Självtjämnande, lämplig till planspackling av undergolv
- För avjämning av alla typer av cementbaserade underlag
- Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin

Easyplan kan användas för avjämning av de flesta fasta golvtyper såsom t.ex. betong, putsläggning, lättbetong m.m.

Easyplan är klar för användning efter blanding med vatten.

Easyplan är självtjämnande och enkel att applicera.

Easyplan levereras i 20 kg säckar.

#### Användningsområde

- ✓ Golv
- ✓ Inomhus

#### Underlag

- ✓ Betonggolv
- ✓ Putslag
- ✓ Lättbetong
- ✓ Golvvärme

#### Skiktstjocklek

- ✓ 1-25 mm


#### Beläggning

- ✓ Keramiskaplattor
- ✓ Natursten
- ✓ Mjuk beläggning
- ✓ Golvmatta
- Golvmålning

## Produktbeskrivning

Cementbaserat golvspackel.

## Tekniska data

Densitet, våt:	1900 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C25F5
Utflytningsförmåga:	135-145 mm
Brandklassificering:	A 1
Krympning enl. EN 13872:	≤ 0,040 %
Öppentid:	20-30 min.
Efterjusterbar inom:	30 min.
Torktid v/18°C	
för lätt gångtrafik:	6 timer
för beläggning:	12 timer
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-20°C
Skiktjocklek:	1-25 mm
Åtgång:	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm tjocklek
	Se information på prestandedeklaration - DoP

## Användningsområde

För planspackling torra utrymmen. Easyplan rekommenderas inte för ingjutning av golvvärmslingor, men kan användas för planspackling på underlag med ingjutna värmslingor.

Easyplan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin.

## Underlag

Easyplan kan användas på stabila underlag av betong och puts i skikt tjocklek på 1-25 mm.

## Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam. Eventuell betonghud (cementslamhinna) och svaga delar i underlaget ska mejslas eller slipas bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

## Vidhäftning

Sugande underlag primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primer arbetas in i underlaget med t.ex. borste. Ska spackelmassan läggas i flera lager ska man prima mellan varje lager. På icke sugande underlag såsom t.ex. keramiska plattor eller målade ytor primas med 4140 contact primer.

## Bruksanvisning

20 kg pulver blandas med 3,8-4,0 liter rent vatten. Använd en visp på en blandare eller bormaskin. Blandningen vispas i minst 2 minuter till en homogen och klumpfri massa.

Golvavjämningsmassan kan används i ca 30 min efter blandning vid en rumstemperatur på 10 – 18 °C.

Efter blandning hålls massan ut. Massan är självutjämnande, fördela massan ut till hörnen med en spackel.

Beroende på temperatur och luftfuktighet är avjämningsmassan klar för gångtrafik efter ca 6 timmar. Keramiska plattor kan monteras efter 12 timmar.

Ytbeläggning kan appliceras avhängig av Easyplan massans RF.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

Easyplan är garanterat krom neutralt i minst 12 månader.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

20 kg plastsäckar.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup  
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**  
byggeprodukter a/s