



## stonefix



### Cementbaseret, grå specialmørtel

- Cementbaseret klæbemørtel
- Klar til let gangtrafik og fugning efter 10-18 timer
- Velegnet til montering af kantsten og heller på asfalt

Stonefix er baseret på grå cement til montering af kløvet natursten, kantsten, betonsten mm. på underlag af beton, puds og asfalt.

Stonefix leveres i 25 kg sække.

#### Anvendelsesområder

- Væg
- Gulv
- Vådrum
- Svømmebassin
- Indendørs
- Udendørs

#### Underlag

- Betongulv
- Betonelementer
- Gulvspartelmasse
- El- og vandbåren varmegulv
- Gammel flisebelægning/malede flader
- Gipspuds/-spartel
- Gipsplader/celleplastplader med cement overflade
- Letbetonblokke
- Letbetonelementer
- Pudset murværk
- Træpladeunderlag
- Vådrums membran
- Asfalt

#### Lagtykkelse

- 3-20 mm

## Produktbeskrivelse

Cementbaseret, frostsikker, vandfast, plastforstærket, grå klæbemørtel i pulverform med kornstørrelse på max. 1 mm.

## Tekniske data

Densitet:	1450 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaber:	
Anvendelsestid:	30-40 min.
Tørretid v/18°C til udfugning/let gangtrafik:	10-18 timer
Belastningsklar (fuld):	7 døgn
Anbefalet arbejdstemp.:	10-25°C
Forbrug gulv (gennemsnit):	afhængig af opgave

## Anvendelsesområder

Til montering af brosten, natursten og skifer (kløvet) og lignende på puds, beton og asfalt. Ved olieholdige natursten som f.eks. skifer kræves specialinstruktion.

## Underlagstyper

stonefix kan anvendes på underlag af pudslag, beton og asfalt.

## Forbehandling af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende og rengjort. Tørt beton fugtes med vand.

## Udførelse

25 kg pulver blandes med 4,8-5,3 liter rent vand til en klumpfri masse, der er klar til brug. Blandes med limomrører på boremaskine i 2-3 min. Sørg for at både pulver og vand er tempereret. Påføres underlaget og jævnes med grov tandspartel, murske eller retholt i lagtykkelse på 3-20 mm.

Klæberen kan anvendes i 30-40 minutter efter blanding. Påfør ikke klæber på større arealer, end at fliserne kan monteres indenfor 20 - 30 minutter. Det er vigtigt, at hele kontaktfladen er dækket med klæb. Stenene trykkes ned i limen til den flyder frem på alle sider.

Hvis underlaget er ujævnt, benyttes en stivere konsistens på klæberen.

Undgå vind, træk og varmegåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under udførelse såvel som under hærdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt op efter 7-8 døgn.

## Arbejdshygiejniske forhold

MAL-kode 00-4 (1993) PR nr.: 2377865

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

stonefix er garanteret kromneutraliseret i minimum 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

## Emballage

25 kg plastforstærkede papirsække.

## Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

## Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)