



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Tørre rom
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute

Underlag

- Med minimalt restsvinn/deformasjon
- Med moderat restsvinn/deformasjon
- Med stort restsvinn/deformasjon
- Betongdekke
- Betongelementer
- Gulvsparkelmasse
- EI- og vannbåren gulvvarme
- Gamle flise/Malte flater
- Gips puss/sparkel
- Gips puss/celleplastplater med sement overflate
- Letbetongblokker
- Letbetongelementer
- Pusset murverk
- Treplater
- Våtrumsmembran

3600 multcrete

Svært elastisk, hvitt flislim basert på spesialsement for innendørs bruk, i våte og tørre rom, på underlag med stor deformasjonsrisiko.

- Ekstra fleksibelt for vanskelige underlag
- Flismontering på nystøpt betong og lettbetongelementer
- Velegnet til flismontering på treplater
- Ekstra god vedheft mot vanskelige underlag

3600 multcrete anbefales til vanskelige underlag med risiko for store bevegelser som nystøpt betong og lettbetongelementer.

Særlig egnet til liming av tynne, bløte marmorfliser.

Limet er spesielt utviklet for treplater, plastlaminat, rustbeskyttet stål mm.

3600 multcrete er et tørrprodukt, som blandes med vann og deretter er klart til bruk. Produktet er lett å bearbeide og enkelt å fordele på overflaten.

3600 multcrete leveres i 12 kg sekk.

Produktbeskrivelse

Svært elastisk, vannfast, hvitt flislim basert på spesielle-ment i pulverform..

Tekniske data

Densitet:	1200 kg/m ³
Produktegenskaper jf. EN 12004:	Kun til innendørs bruk
Vedheft tørrlagring:	2,4 MPa
Vedheft våtlagring:	1,3 MPa
Åpentid:	maks. 1 time
Tørketid v/18°C	
til fugning/lett gangtrafikk:	3-6 timer
Full herding:	7 døgn
Arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk vegg (gjennomsnitt):	2 kg/m ²
Forbruk gulv (gjennomsnitt):	3 kg/m ²
CE	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

Bruksområde

Til montering av alle typer fliser og naturstein innendørs, på gulv og vegg, i tørre og fuktige områder.

Brukes i bolig, institusjon, forretninger og industri med moderat belastningsgrad.

Underlag

3600 multcrete er spesielt egnet til underlag med mye bevegelse og stor deformasjonsrisiko, betong og dekkeelementer med eller uten gulvvarme, betongelementer, lettbetongelementer, lettklinkermurverk, pussede flater, gips puss, sparkel, gipsplater, sponplater, finer, gamle fliser, glassfiber, rustbeskyttet stål, vinyl, plastlaminat m.m.

Forbehandling av underlaget

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam.

Underlaget skal være så tørt at 4180 primer kan absorberes av underlaget.

Ved montering på gamle fliser og malte flater kontrolleres det at fliser/maling sitter fast. Overflaten renses for fett og urenheter med 7110 base cleaner.

Sugende underlag primes med 4180 primer og i våtrom vannettes det etter gjeldende regler jf. Byggforskrifter samt monteringsanvisninger.

Bruksanvisning

12 kg pulver blandes med 3,4-3,6 l rent vann til en klumpfri masse, som omgående er klar til bruk. Bruk drill med visp. Sørg for at både pulver og vann er temperert.

Limet kan brukes i ca. 1 time etter blanding. Ikke smør lim på større arealer enn man rekker å sette fliser på innen limet skinnherder.

3600 multcrete trekkes på underlaget med en tannsparkel, først med sparkelens glatte side, deretter trekkes tannsidene gjennom limet. Følg anvisning for korrekt tannstørrelse til underlag/flistype.

Flisene vris/presses på plass i det våte flislimet. Kontroller jevnlig at det oppnås full limdekning på flisens bakside.

Unngå vind, trekk og varmpåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Avhengig av flisenes sugsevne og romtemperaturen er overflaten klar til fuging etter ca. 3 timer for vegg og ca. 6 timer for gulv

Arbeidshygieniske anvisninger

Produktet inneholder ikke portlandsement og er ikke merkepliktig.

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad

Emballasje

12 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet er lagerstabil i min. 6 mnd. fra produksjonsdato. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid

Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vannetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira

byggeprodukter a/s