



cempac



Sementbasert spesialfugemasse til fuging av keramiske gulv og veggfliser med mekaniske og kjemiske belastninger som i næringsmiddelindustri, storkjøkken, svømmebasseng, offentlige badeanlegg o. lign.

- Tett gulv og veggfuge med kjemikalieresistens
- Til belastede / trafikkerte områder
- Liten risiko for misfargning

cempac fugen tåler bedre mekanisk slitasje, har mindre absorpsjon, og er mer resistent for vanlig forekommende kjemikalier enn alminnelige, sementbaserte fugemasser.

cempac leveres i 15 kg sekk som et tørrprodukt, som er klart til bruk etter blanding med vann.

cempac leveres i lysekte farger.

Bruksområde

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Næringsmiddelindustri
- ✓ Badeanlegg/ svømmebasseng
- ✓ Terrasser/ balkonger
- ✓ Hardt belastede områder
- ✓ Inne
- ✓ Ute

Flistyper

- ✓ Keramikk med vannopptak under 10%

Fugebredde

- ✓ 2-10 mm

Produktbeskrivelse

Sement/plastbasert, frostsikker og vannfast fugemasse i pulverform.

Tekniske data

Densitet:	1700 kg/m ³
Produktegenskaper iflg. EN 13888:	CG2 WA
Brukstid:	max. 30 min
Tørketid v/18°C til lett gangtrafikk/belastning:	ca. 24 timer
til maksimal belastning for kjemikalier:	14 døgn
Laveste arbeidstemperatur:	6°C
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk (avhenger av flisdimensjon og fugebredde):	0,4-2,6 kg/m ²

Bruksområde

Til fuging av fliser/klinker på gulv og vegg, med moderat kjemisk belastning som f.eks. fra vaske/reensemiddel og/eller fortynt syre som forekommer i næringsmiddelindustri, storkjøkken og offentlige svømme/badeanlegg.

Flistyper

cempac kan benyttes til alle typer keramiske fliser og naturstein. Spesielt egnet der det stilles store krav til fugen.

Forbehandling av underlag

Fuger og fliser skal være rene, frie for støv, olje, skitt, fett og lignende.

Utførelse

15 kg pulver blandes med ca. 3 liter rent vann til gulv og ca. 2,7 liter til vegg. Fugemassen blandes i 3 minutter. Benytt limvisp på en langsomtgående drill. Sørg for at både pulver og vann er temperert. Bland ikke ut mer masse enn for ca. 30 minutters forbruk.

Fugingen utføres med fugebrett. Press fugemassen ned i fugen langs flisen, så den etterlates med en mindre forhøyning i forhold til flisen, for å unngå dype fuger ved evt. "ettersetning".

Fjern overskuddsmateriale ved å trekke fugebrettet diagonalt over fugene. Når fugemassen har satt seg og er overflatetørr, men ikke herdet, løsnes fugeslam fra flisoverflaten med fuktig padmaster som arbeides diagonalt over flisene. Deretter fjernes fugeslammet med en fuktig svamp og fugene avrettes og finjusteres.

Unngå vind, trekk og varmpåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Etter 2 døgn kan fugene renses for eventuelt fugeslør med 7120 ceramic cleaner.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes. cempac er basert på hvit sement og overholder derfor uten tidsbegrensning grenseverdien for kromindhold.

Det henvises ellers til sikkerhetsdatablad.

Emballasje

15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produktene selges gjennom byggevarehandler og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira

byggeprodukter a/s