

## 6600 cemplan



**Cementbaseret, plastforstærket gulvafretningsmasse til planspartling af undergulv**

- Selvnivellerende, velegnet til planspartling af undergulve
- Til alle typer af cementbaserede underlag
- Kan udlægges med håndværktøj eller blandepumpe
- Støvreduceret

6600 cemplan anbefales til afretning af faste undergulve – f.eks. beton, pudslag, keramiske fliser og gipsgulv.

6600 cemplan er et tørprodukt, som er brugsklart efter blanding med vand.

6600 cemplan er selvnivellerende og nem at udglatte.

6600 cemplan leveres i 15 kg sække.

Bygningsdel

- ✓ Gulv
- ✓ Indendørs

Underlag

- ✓ Betongulv
- ✓ Pudslag
- ✓ Gammel flisebelægning

Lagtykkelse

- ✓ 0-10 mm


Belægning

- ✓ Keramiske fliser
- ✓ Natursten
- ✓ Bløde belægninger
- ✓ Gulvtæppe
- ✓ Gulvmaling

## Produktbeskrivelse

Cementbaseret, plastforstærket, støvreduceret gulvafretningsmasse.

## Tekniske data

Densitet, våd:	1800 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaber jf. EN 13813: CT	C30F6
Udflydningsevne:	140-150 mm
Brandresistens:	A1
Krympning jf. EN 13872:	≤ 0,020 %
Anvendelsestid:	20-30 min.
Bearbejdningstid:	30 min.
Hærdetid v/18°C	
til let gangtrafik/membranbelegg:	1,5-2 timer
for flislegging:	2 timer
til belægning med parket, linoleum o.lign.	min. 24 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-20°C
Lagtykkelse:	0-10 mm
Forbrug:	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm lagtykkelse
	Se information på ydeevnedeklaration - DoP

## Anvendelsesområde

Til planspartling inde i såvel våde som tørre rum. 6600 cemplan kan udlægges med håndværktøj eller blandepumpe.

## Underlagstyper

6600 cemplan kan anvendes på underlag af beton, pudslag, gammel flisebelægning m.v. med moderat bevægelse og deformationsrisiko.

## Forbehandling af underlag

Underlaget skal være bæredygtigt, stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam. Eventuel betonhud (cementslamhinde) og svage dele af betonunderlag skal afhugges eller bortslibes. Løst støv fjernes med støvsuger. Fedt, olie m.v. fjernes med 7110 base cleaner, højtryksspuling eller anden effektiv rengøringsmetode.

## Priming

Underlag primes med 1 del 4180 primer fortyndet med 3 dele vand. Primeren arbejdes godt ind i underlaget med en børste.

Tætte og vanskeligt hæftende underlag såsom malede flader, keramiske fliser og lign. forbehandles med mira 4140 contact primer.

Påføres spartelmasse i flere lag, skal der primes mellem hvert lag.

## Udførelse

15 kg pulver blandes med ca. 3,6-3,7 liter rent vand. Anvend limomrører på boremaskine eller blandepumpe. Blandingen bearbejdes minimum 2 minutter til en homogen masse.

Flydeevnen kan kontrolleres med flow test. Anbring testrøret på en plan flade, fyld det til randen med afretningsmasse, løft røret, så massen kan flyde frit. Når massen er flydt helt ud ved egen hjælp, måles diameteren, se tekniske data.

Gulvafretningsmassen kan anvendes i 30 minutter efter blanding ved en rumtemperatur på 10-18°C.

Afretningsmassen udlægges straks efter blanding. Massen planer selv ud, men bør efterglattes og fordeles ud i hjørner med en glatspartel.

Afhængig af rumtemperatur og luftfugtighed er afretningslaget klar til let gangtrafik efter 1,5-2 timer.

Overfladebelægning kan normalt foretages efter 1,5-2 timer. Restfugtindholdet i spartelmasse/underlag er afgørende for, hvornår tætte og fugtfølsomme belægningslag kan udføres. I vådrum skal overfladen fugtisoleres med 4400 multicoat eller lignende.

## Arbejdshygiejniske forhold

MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2213991

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

6600 cemplan er garanteret kromneutraliseret i minimum 12 måneder.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

## Emballage

15 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

## Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 6 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

## Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup  
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21  
[info@mira.eu.com](mailto:info@mira.eu.com) • [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)

**mira**  
byggeprodukter a/s