



6840 decor

Cementbaseret vandafvisende og diffusionsåben svummepuds til overfladebehandling af faste, homogene, cementbaserede underlag.

- En-komponent
- Kan påføres i flere lag
- Giver strukturoverflade
- Klar efter 18-24 timer

Diffusionsåben svummepuds til behandling af overflader som pudset væg, beton, leca og mursten.

6840 decor leveres i 15 kg sæk.



Anvendelsesområde

- Væg
- Gulv
- Vådrum
- Indendørs
- Udendørs

Underlag

- Beton
- Pudslag
- Isolering
- Gammel flisebelægning
- Gipsplader/spartel
- Murværk
- Lecablokke
- Isoblokke

Lagtykkelse

- 2-5 mm afhængig af påføringsmetode

Produktbeskrivelse

Cementbaseret spartelmasse, vandfast og frostsikker.

Tekniske data

Densitet, våd:	1950 kg/m ³
Densitet, forbrug:	1,54 kg/l
Anvendelsestid:	1-2 timer
Hærdetid (afhængig af temperaturforhold) til videre overfladebehandling:	18-24 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-25°C
Forbrug afhængig af underlagets glathed:	3-5 kg/m ²

Anvendelsesområde

Svummepuds til vægflader ude og inde.

Underlagstyper

6840 decor kan påføres i lagtykkelser op til 2-5 mm på underlag af murværk, lecablokke, flisebelægning, bestående pudslag, mursten og beton. Egnede til sokkel og skorsten.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olie, fedt og løse partikler. Kalk og plastmaling på underlag skal fjernes. Eventuel efterreparation og glatspartling udføres med 6850 cemplaster eller total oppudsning foretages med 6870 fibreplaster, 6850 cemplaster el. lign.

Priming

Sugende underlag skal primes med mira 4180 primer i forholdet 1 del 4180 primer til 2 dele vand.

Udførelse

6840 decor blandes med 3,8-4,4 L vand til 15 kg puds til en homogen masse. Brug langsomtgående omrører på boremaskine. Påføres med glat stålbræt, kost, rulle eller sprøjte. Hvis der påføres med bræt tilsættes minimum mængde vand - og med kost, rulle eller sprøjte op til maksimum vand. Strukturoverflade kan straks efter påføring justeres med kost eller med rulle til ønsket struktur.

NB Påføring af puds bør fortsætte uafbrudt til hele fladen er dækket, for at undgå farveforskelle på grund af risiko for skiftende vejrforhold fra dag til dag. Ophold i påføringen bør gøres ved hjørner, murfals eller lignende.

Værktøjet rengøres i vand umiddelbart efter brug.

FORBRUG

1½-2 kg pr. m² pr. lag ved påføring med kost

3-5 kg pr. m² ved påføring med stålbræt.

Arbejdshygiejniske forhold

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes. 6840 decor er baseret på hvid cement, som har et naturligt lavt chrom (VI) indhold, og vil derfor altid overholde grænseværdien på max. 2 mg/kg.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

15 kg sæk.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer minimum 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage. Kan anvendes efterfølgende - dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira's produktprogram sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com