

6845 cemplaster wall

Hurtighærdende spartelmasse til reparation og glatspartling af vægflader indendørs

- **Fleksibel, hurtighærdende spartelmasse**
- **Kan påføres i tykke lag**
- **Velegnet til reparation og renovering**

Vandfast spartelmasse velegnet til såvel reparation af huller som glatspartling af væg. Kan påføres i tykke lag.

6845 cemplaster wall leveres i 15 kg sække.

Anvendelsesområde

- Gulv
- Væg
- Vådrum
- Svømmebassin
- Indendørs
- Udendørs

Underlag

- Beton
- Letbeton
- Pudslag
- Gipsplader/spartel
- Gammel flisebelægning
- Stabile pladeunderlag


Lagtykkelse

- 2-100 mm

Produktbeskrivelse

Cementbaseret, hurtighærdende og vandfast spartelmasse.

Tekniske data

Produktegenskaber jf. EN 998-1	
Anvendelsestid:	ca. 1 time
Hærdetid v/18°C til overfladebelægning:	8-18 timer
ved vådrumsmembran:	8-18 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-20°C
Forbrug:	1,4 kg/m ² /mm lagtykkelse
	Se information på ydeevnedeklaration - DoP

Anvendelsesområde

Til reparation af huller, lunger og sprækker i væg. Til glat-spartling af vægflader i boligområder og let industri. Kan anvendes som underlag for maling, keramiske fliser, vådrumsmembran etc. på indendørs områder.

Underlagstyper

6845 cemplaster wall kan anvendes på underlag af beton, letbeton, teglsten og øvrige gips- og cementbaserede underlag.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være stabilt, sammenhængende, rengjort for støv, fedt og cementslam. Løst støv fjernes med støvsuger.

Priming

Sugende underlag primes med 1 del 4180 primer fortyndet med 3 dele vand. Primeren arbejdes godt ind i underlaget med en børste.

Udførelse

15 kg 6845 cemplaster wall pulver blandes med 3,8 – 4,2 liter rent vand til en klumpfri masse. Brug limorrør på boremaskine. Sørg for at både pulver og vand er tempereret.

Spartelmassen kan anvendes i ca. 1 time efter blanding ved en rumtemperatur på 10-20°C.

Spartelmassen påføres med træk/pudsebræt. Hvis der påføres flere lag, skal foregående lag være hærdet, før næste påføring foretages.

Overfladen kan belægges efter 8-18 timer. I vådrum fugtisoleres overfladen med 4400 multicoat tidligst efter 8-18 timer.

Arbejdshygiejniske forhold

PR. Nr.: 4464356

Produktet indeholder cement. Arbejdshygiejniske forholdsregler for cement skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsblad.

Emballage

15 kg plastforstærkede papirsække med bærehåndtag.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske specifikationer min. 12 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage. Kan anvendes efterfølgende, dog kan de tekniske egenskaber ændres f.eks. med en forlænget hærdetid.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og flise-forretninger.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com