



Bygningsdel

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Balkong
- Terrasse
- Inne
- Ute

Underlag

- Betonggulv stålglatt
- Pusslag stålglatt
- Betongelement stålglatt
- Tregulv
- Malte flater
- Fliser og natursten
- Terazzo
- Stål rustbeskyttet - inne

4140 contact primer

Benyttes for å sikre vedheft, binding og porelukning mellom tette og vanskelig heftende underlag og påfølgende lag som sparkel- og støpelag, vanntetting, fliselim m.m.

- Sikrer ekstrem god vedheft
- Inne og ute
- Benyttes i fuktige og tørre rom

2-komponent vedheftningsprimer til vanskelig heftende og tette underlag.

4140 contact primer leveres i 10 kg spann som inneholder herder og binder.



Produktbeskrivelse

2-komponent vannbasert polymer binderdel og pulverbasert herderdel.

Tekniske data

Densitet:	1,85 kg/l
Brukstid:	30-40 minutter
Tørketid v/18°C og 50% RH til videre overflatebehandling:	2-3 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk:	0,5-0,8 kg/m ² avhengig av underlaget

Bruksområde

4140 contact primer er en 2-komponent blanding av binder og herder. Blandingen benyttes alltid konsentrert og må ikke fortynnes. Etter herdningen kan videre overflatebehandling foretas.

Underlagstyper

Hefter på de fleste typer ikke sugende underlag som pusset betong, glasert og uglasert keramik, terazzo, epoxy, malte flater etc. Må kun benyttes inne på rustbeskyttede stålpalter.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast og fritt for løse partikler. Huller, sprekker og lignende skal repareres med en sementbasert mørtel/sparkelmasse. Underlaget skal være rengjort for smuss, olje, fett, maling, limrester mm.

Utførelse

Primning foretas når underlaget er klargjort og tørt nok til at primeren hefter til underlaget. Olje og fett skal fjernes og underlaget skal eventuelt høytrykksrens med varmt vann for å sikre optimal vedheft.

Når binder og herder er blandet grundig påføres 4140 contact primer underlaget med en pensel eller børste. Blandingen arbeides godt inn i underlaget for å oppnå maksimal vedheft. Når primeren er herdet etter 2-3 timer kan videre overflatebehandling foretas.

Verktøy rengjøres med vann straks etter bruk.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig i henhold til REACH.

Kommer produktet på huden fjernes det med vann og såpe.

Der henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

10 kg plastspann.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner min. 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudt emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090 • Fax 63887099
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s