



4170 decor primer

Benyttes for å sikre vedheft, binding og porelukking mellom underlag og påfølgende lag av mira 6820 micro decor sparkel.

- Sikrer god vedheft
- Inne og ute
- Benyttes i fuktige og tørre rom

Flytende polymerbasert væske. Benyttes som primer i fortennet stand på alle sugende underlag i tørre og fuktige rom.

4170 decor primer leveres i 1 kg flaske.



Bygningsdel

- Vegg
- Gulv
- Svømmebasseng
- Våtrom
- Bygningsdeler generelt
- Balkong
- Terrasse
- Inne
- Ute

Underlag

- Betongvegg
- Pusslag
- Betong
- Tregulv
- Lettbetong
- Pusset murverk
- Gips puss/-sparkel
- Sementgulvsparkel
- Treplater

Produktbeskrivelse

Polymerbasert finmolekylær primer.

Tekniske data

Densitet:	1-1,08 kg/l
Tørketid v/18°C	
Til videre overflatebehandling	1-2 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-18°C
Forbruk	
Fortynnet	0,08-0,1 l/m ²
Konsentrert	0,1-0,2 l/m ²

Bruksområde

4170 decor primer benyttes fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann på sugende underlag som lettbetong, porøs puss o.lign. På mindre sugende underlag som støpt betong eller sparkellag i forholdet 1 del primer til 2 deler vann. Benyttes konsentrert på trebaserte underlag til å sikre vedheft mellom underlag og microsement.

Underlagstyper

Murverk, malede overflader, plateunderlag, gipsplater, flisbelægning, bestående pusslag og betong.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler. Underlaget ska evt. grovslipes før påføring av microsementen.

Utførelse

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt nok til at primeren hefter til underlaget. Sugende underlag, som betong, lettbetong eller puss primes med 4170 decor primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget med kost.

Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen emner som krever merking i henhold til Reach forordningen. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

1 kg plastflaske.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira's produktprogram selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s