



Bygningsdel

- ✓ Gulv
- ✓ Inne

Underlag

- ✓ Betonggulv
- ✓ Puss
- ✓ Gamle fliser

Lagtykkelse

- ✓ 0-10 mm

Belegg

- ✓ Keramiske fliser
- ✓ Naturstein
- ✓ Myke belegg
- ✓ Gulvteppe
- ✓ Gulvmaling

6600 cemplan



Sementbasert, plastforsterket gulvsparkel til plansparkling av undergulv

- Selvnivellerende, velegnet til plansparkling av undergulv
- Til avretting på alle typer sementbaserte underlag
- Kan legges ut med håndverktøy eller blandepumpe
- Støvredusert

6600 cemplan anbefales til plansparkling på faste undergulv – f.eks. betong, pusslag, keramiske fliser, gipsgulv m.m.

6600 cemplan er et pulver som er bruksklart etter blanding med vann.

6600 cemplan er selvnivellerende og lett å glatte.

6600 cemplan leveres i 15 kg sekk.

Produktbeskrivelse

Sementbasert, plastforsterket, støvredusert gulvsparkel.

Tekniske data

Densitet, våt:	1800 kg/m ³
Produkttegenskaper jf. EN 13813: CT	C30F6
Flyteevne:	140-150 mm
Brannmotstand:	A1
Krymp jf. EN 13872:	≤ 0,020%
Brukstid:	20-30 min.
Bearbeidbar i ca:	30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C til lett gangtrafikk/belastning:	1,5-2 timer
til belægning med fliser:	2 timer
til belægning med parket, linoleum o.lign.	min. 24 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Lagtykkelse:	0-10 mm
Forbruk:	1,6 kg/m ² /mm lagtykkelse
CE	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

Bruksområde

Til plansparkling inne i fuktige og tørre områder. 6600 cemplan kan legges ut med håndverktøy eller blandepumpe.

Underlagstyper

6600 cemplan kan benyttes på underlag av betong, pusslag, keramiske fliser m.v. med moderat bevegelse og deformasjonsrisiko.

Klargjøring av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuell betonghud (slamhinne) og svake deler av betongunderlag skal hugges eller slipes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger.

Fett, olje m.v. fjernes med mira 7110 base cleaner, høytrykkspyling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming

Sugende underlag primes med 1 del 4180 primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt ned i underlaget med kost. På tett og vanskelig sugende underlag som malte flater og keramiske fliser primes med mira 4140 contact primer.

Påføres sparkelmasse i flere lag, skal det primes mellom hvert lag.

Utførelse

15 kg pulver blandes med ca. 3,6-3,7 liter rent vann. Benytt limvisp på drill eller blandepumpe. Blandes i minimum 2 minutter til en homogen masse.

Flyteevnen kan kontrolleres med flow test. Sett testrøret på en plan flate, fyll det til randen med sparkelmasse, løft så røret, slik at massen flyter fritt. Når massen har seget helt ut ved egen hjelp, måles diameteren, se tekniske data.

Gulvsparkelen kan benyttes i ca. 20-30 minutter etter utblanding ved romtemperatur på 10-18°C.

Sparkelmassen legges ut straks etter blanding. Massen flyter selv ut, men bør fordeles ut i hjørner med en sparkel.

Avhengig av romtemperatur og luftfuktighet er sparkellaget klar til lett gangtrafikk etter 1,5-2 timer.

Overflatebehandling kan normalt gjøres etter 1,5-2 timer.

Restfuktighetsinnholdet i fyllstoffet/underlag er avgjørende for når tette og fuktfølsomme belegg kan utføres.

I våtrom skal overflaten fuktettes med 4400 multicoat.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

6600 cemplan er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt.

Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på www.mira.eu.com

mira

mira byggeprodukter Norge as
Tlf. 63887090
post@mira.eu.com
www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com
www.mira.eu.com

mira

byggeprodukter a/s