



6820 micro decor

Fingradert, sementbasert microsement til dekorative vegger med fargespill

- Gir dekorative vegger med fargespill
- Kan påføres i flere lag
- En-komponent
- Klar etter 3 timer

Sparkelbar fingradert microsement til veggflater. Kan gi dekorative vegger med fargespil. Leveres i flere farger.

6820 micro decor leveres i 3 kg spann.



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom: dusj
- Våtrom: øvrige vegger
- Inne
- Ute

Underlag

- Betong
- Pusslag
- Isolasjon
- Fliser
- Gamle fliser
- Malte underlag
- Plateunderlag
- Gipsplater/sparkel
- Murverk
- Lecablokker
- Lettbetong

Lagtykkelse

- 1-2 mm pr. påføring

Produktbeskrivelse

Sementbasert microsement for bruk på vegger innendørs.

Tekniske data

Densitet, våt:	1700 kg/m ³
Brukstid:	30 min.
Herdetid (avhengig av temperaturforhold) til overflatebehandling:	6-12 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk avhengig av lagtykkelsen 1-2 mm. lagtykkelse	1,4 kg/m ² /mm

Bruksområde

Microsement til veggflater. Ikke til bruk i våtsone.

Underlagstyper

6820 micro decor kan påføres i lagtykkelser av 1-2 mm per påføring, på veggunderlag av murverk, malte overflater, plateunderlag, gipsplater, fliser, bestående pusslag og betong.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler. På tette underlag som malte flater, keramiske fliser o.lign. skal overflaten rengjøres og evt. grovslipes, men ikke primes.

På underlag av gamle fliser anbefales det å først legge et underlag f.eks. 6820 micro decor eller et tynt lag med flislim for å fylle skjøtene. Hvis 6820 micro decor brukes som grunnsparkel, må det forventes større forbruk. Overflaten blir deretter grunnet med 4170 decor primer før 6820 micro decor påføres.

Priming

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt. Sugende underlag, som betong, lettbetong, puss eller murstein primes med mira 4170 decor primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. På mindre sugende underlag er forholdet 1 del primer til 2 deler vann. Plateunderlag primes med konsentrert 4170 decor primer.

Utførelse

3 kg 6820 micro decor blandes med 0,8-0,9 l rent vann og omrøres med langsomtgående visp i 2-3 min til massen er fri for klumper.

Påfør produktet på den primede veggoverflaten med en bred sparkel eller lignende. Antall påføringer: 1-2 ganger til overflaten er dekket og den ønskede effekt og struktur er oppnådd. Hvis det skal påføres flere lag, må andre laget påføres når det første laget er overflatetørr, tidligst etter 3 timer.

NB Påføring av 6820 micro decor bør fortsette uavbrutt til hele flaten er dekket, for å unngå fargeforskjeller. Stopp bør gjøres ved hjørner, naturlige overganger eller lignende.

Verktøyet rengjøres i vann umiddelbart etter bruk.

Overflatebehandles med 4720 decor topcoating.

Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen stoffer som krever merking i henhold til Reach forordningen. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.

Der henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

3 kg spann.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 24 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vannetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com