



6840 decor

Sementbasert vannavvisende og diffusjonsåpen slemming til overflatebehandling av faste, homogene, sementbaserte underlag.

- En-komponent
- Kan påføres i flere lag
- Gir strukturoverflate
- Klar etter 18-24 timer

Diffusjonsåpen slemmepuss til behandling av overflater som puss, betong, leca og murstein.

6840 decor leveres i 15 kg sekk.



Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom
- Inne
- Ute

Underlag

- Betong
- Pusslag
- Isolasjon
- Gammel flisbelegg
- Gipsplater/sparkel
- Murverk
- Lecablokker
- Isoblokker

Lagtykkelse

- 2-5 mm avhengig av påføringsmetoden

Produktbeskrivelse

Sementbasert slemmepuss, vannfast og frostsikker.

Tekniske data

Densitet, våt:	1950 kg/m ³
Densitet, forbruk	1,54 kg/l
Brukstid:	1-2 timer
Herdetid (avhengig av temperaturforhold) til overflatebehandling:	18-24 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-25°C
Forbruk avhengig av underlagets glatthet:	3-5 kg/m ²

Bruksområde

Slemmepuss til veggflater ute og inne.

Underlagstyper

6840 decor kan påføres i lagtykkelser opp til 2-5 mm på underlag av murverk, lecablokker, flisbelegg, bestående pusslag, murstein og betong. Egnet til sokkel og piper.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler. Kalk og plastmaling på underlag skal fjernes. Eventuell etterreparasjon og glattsparkling utføres med 6850 cemplaster eller total oppussning foretas med 6870 fibreplaster, 6850 cemplaster eller M5 pussmørtel.

Priming

Sugende underlag skal primes med mira 4180 primer i forholdet 1 del 4180 primer til 2 deler vann.

Utførelse

mira 6840 decor blandes med 3,8-4,4 L vann til 15 kg slemmepuss til en homogen masse. Bruk visp på drill. Påføres med glatt stålbrett, gresskost, rulle eller sprøyte. Påføres med brett tilsettes minimum vann - med kost, rulle eller sprøyte opp til maksimum vann. Strukturoverflate kan straks etter påføring justeres med gresskost eller med rulle til ønsket struktur.

NB Påføring av slemmepuss bør fortsette uavbrutt til hele flaten er dekket, for å unngå fargeforskjelle på grunn av risiko for skiftende værforhold fra dag til dag. Stopp bør gjøres ved hjørner, murfals eller lignende.

FORBRUK

1½-2 kg pr. m² per strøk ved slemming

3-5 kg pr. m² ved påføring med stålbrett.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes. 6840 decor er basert på hvit sement, som har et naturlig lavt chrom (VI) innhold, og vil derfor alltid overholde grenseverdien på max. 2 mg/kg.

Det henvises ellers til HMS datablad.

Emballasje

15 kg sekker.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vannetting, flislegging og fuging på www.mira.eu.com