

## Bruksområde

- Gulv
- Vegg
- Våtrom
- Svømmebasseng
- Inne
- Ute

## Underlag

- Betong
- Lettbetong
- Pusslag
- Gipsplater/sparkel
- Eksisterende fliseoverflater
- Stabile plater

## Lagtykkelse

- 2-100 mm

## 6845 cemplaster wall

Hurtigherdende sparkelmasse til reparasjon og glattsparkling av veggflater inne

- **Fleksibel, hurtigherdende sparkelmasse**
- **Kan påføres i tykke lag**
- **Velegnet til reparasjon og renovering**


Vannfast sparkelmasse velegnet til reparasjon av hull og glattsparkling av vegg. Kan påføres i tykke lag.

6845 cemplaster wall leveres i 15 kg sekker.

## Produktbeskrivelse

Sementbasert, hurtigherdende og vannfast sparkelmasse.

## Tekniske data

Produktegenskaper jf. EN 998-1	
Brukstid:	ca. 1 time
Herdetid v/18°C til overflatebelegg:	8-18 timer
ved våtromsmembran:	8-18 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk:	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm lagtykkelse
	Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

## Bruksområde

Til reparasjon av huller, fordypninger og sprekker i vegg. Til glattsparkling av veggflater i boligområder og lett industri. Kan brukes som underlag for maling, keramiske fliser, våtromsmembran etc. på innendørs områder.

## Underlagstyper

6845 cemplaster wall kan brukes på underlag av betong, lett-betong, murstein og øvrige gips- og sementbaserte underlag.

## Forbehandling av underlag

Underlaget skal være stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Løst støv fjernes med støvsuger.

## Priming

Sugende underlag primes med 1 del 4180 primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt inn i underlaget med kost.

## Utførelse

15 kg 6845 cemplaster wall pulver blandes med 3,8 – 4,2 liter rent vann til en klumpfri masse. Bruk visp på drill. Både pulver og vann skal være temperert.

Sparkelmassen kan brukes i ca. 1 time etter blanding ved en romtemperatur på 10-20°C.

Sparkelmassen påføres med sparkel/slipebrett. Hvis flere lag påføres, skal foregående lag være herdet, før neste påføring foretas.

Overflaten kan belegges etter 8-18 timer. I våtrom fuktisoleres overflaten med 4400 multicoat tidligst etter 8-18 timer.

## Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

## Emballasje

15 kg plastforsterket papirsekk med bærehåndtak.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan brukes lenger, - men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira produktene selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)