



## 6940 micro decor floor

### Rustikk sparkelbar microsement for gulvflater

- Gir rustikk, rå look og fargespill til gulv
- Kan påføres i flere lag
- En-komponent
- Klar for overflatebehandling etter 24 timer
- Innfarget - flere fargealternativer

Microsement som gir rustikke gulv med fargespill og rå betonglook. Leveres i flere farger.

6940 micro decor floor leveres i 5 kg pose.

#### Bruksområde

- Vegg
- Gulv
- Våtrom: dusj
- Våtrom: øvrige gulv
- Inne
- Ute

#### Underlag

- Betongulv
- Pusslag
- Lettbetong
- Tregulv
- Fliser
- Gamle fliser
- Malte underlag
- Stabile plateunderlag
- Gipsplater/sparkel
- Gulvvarme

#### Lagtykkelse

- 2-4 mm totalt

## Produktbeskrivelse

Sementbasert sparkelmasse for bruk på gulv innendørs.

## Tekniske data

Densitet, våt:	1200 kg/m <sup>3</sup>
Brukstid:	30 min.
Herdetid (avhengig av temperaturforhold) til overflatebehandling:	24 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Forbruk avhengig av lagtykkelsen 2-4 mm. lagtykkelse	2,5-6 kg/m <sup>2</sup>

## Bruksområde

Dekorativ sparkelmasse for gulvoverflater. Ikke til bruk i våt-sone.

## Underlagstyper

6940 micro decor floor kan påføres i ett eller flere lag opp til 2-4 mm tykkelse på stabile underlag bestående av betong, pusslag, malte overflater og flisbelegg.

## Forbehandling av underlag

Underlaget skal være fast, tørt og fri for støv, olje, fett og løse deler. For ujevne underlag primes og glattsparkles med 6600 cemplan. På tette underlag som malte flater, keramiske fliser o.lign. skal overflaten rengjøres og evt. grovslipes, men ikke primes.

På underlag av gamle fliser anbefales det å først legge et underlag f.eks. 6940 micro decor floor eller et tynt lag med flislim for å fylle skjøtene. Hvis 6940 micro decor floor brukes som grunnsparkel, må det forventes større forbruk.

## Priming

Priming foretas når underlaget er klargjort og tørt. Sugende underlag, som betong, lettbetong og puss primes med mira 4170 decor primer fortynnet med vann i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. På mindre sugende underlag er forholdet 1 del primer til 2 deler vann. På tette overflater som malte flater, keramiske fliser o.lign. skal overflaten bare rengjøres.

## Utførelse

5 kg 6940 micro decor blandes med 1,2-1,3 l rent vann og omrøres med langsomtgående vips i 2-3 min til massen er fri for klumper.

Påfør produktet på den primede gulvoverflaten med en bred sparkel eller lignende. For å oppnå en jevn lagtykkelse kan 6940 micro decor floor fordeles med tannsidene av en 4 mm tannsparkel og deretter gattes med den glatte siden. Antall påføringer: 1-2 ganger til overflaten er dekket og den ønskede effekt og struktur er oppnådd. Hvis det skal påføres flere lag, må andre laget påføres når det første laget er overflatetørt, tidligst etter 3 timer.

Påføring av 6940 micro decor floor bør fortsette uavbrutt til hele flaten er dekket, for å unngå fargeforskjeller. Opphold i påføringen bør gjøres under naturlige opphold som f.eks. dørstokken.

Unngå vind, trekk og varmpåvirkning fra f.eks. sollys og gulvvarme under utførelsen og i herdetiden. Gulvvarme kan startes langsomt opp etter 7-8 døgn.

Verktøyet rengjøres i vann umiddelbart etter bruk.

Den ferdige overflaten gir en jevn, tett og porefri finish, men kan også slipes med en mekanisk slipemaskin med sandpapir korn 120-240. Deretter må både den slipte og ikke-slipte overflaten behandles med 4730 protect.

## Arbeidshygieniske forhold

Inneholder ingen stoffer som krever merking i henhold til Reach forordningen (EU) 1272/2008. Vanlige sikkerhetsregler for håndtering av kjemiske stoffer skal overholdes.

Der henvises ellers til HMS datablad.

## Emballasje

5 kg pose.

## Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 24 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

## Salg

mira produkter selges gjennom byggevarehandelen og flisforretninger over hele landet.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fuging på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)