



Bruksområde

- Gulv
- Inne

Underlag

- Betonggulv
- Pusslag
- Lettbetong
- Gulvvarme

Lagtykkelse

- 1-25 mm

Belegg

- Keramiske fliser
- Naturstein
- Myke belegg
- Gulvteppe
- Gulvmaling

Easyplan



Sementbasert gulvsparkel til plansparkling av undergulv

- Selvnivellerende, velegnet til plansparkling av undergulv
- Til avretting av alle typer stabile, sementbaserte underlag
- Kan legges ut med håndværktøy eller blandepumpe

Easyplan anbefals til plansparkling av de fleste gulvtyper f.eks. betong, pusslag, lettbetong m.m.

Easyplan er bruksklar etter blanding med vann.

Easyplan er selvnivellerende og enkel å glatte.

Easyplan leveres i 20 kg sekk.

Produktbeskrivelse

Sementbasert gulvsparkel.

Tekniske data

Densitet, våt:	1900 kg/m ³
Produkttegenskaper jf. EN 13813: CT	C25F5
Flyteevne:	135-145 mm
Branntmotstand:	A 1
Krymp jf. EN 13872:	≤ 0,040 %
Brukstid:	20-30 min.
Bearbeidbar:	30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C til lett gangtrafikk:	6 timer
til overflatebelegg:	12 timer
ved våtromsmembran:	12-18 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	10-20°C
Lagtykkelse:	1-25 mm
Forbruk:	1,6 kg/m ² /mm lagtykkelse

CE Se informasjon på ytelseserklæring - DoP

Bruksområde

Til plansparkling i såvel våte som tørre rom. Easyplan anbefales ikke til innstøping av gulvvarmeslanger/kabel i gulvsparkelen, men easyplan kan brukes til plansparkling på underlag med innstøpte varmekabler.

Easyplan kan legges ut med håndverktøy eller blandepumpe.

Underlagstyper

Easyplan kan benyttes på stabile underlag av betong og pusslag. På betong og pusslag er lagtykkelsen 1-25 mm.

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Eventuel betonghud (slamhinne) og svake dele av betongunderlag skal hugges eller slibes vekk. Løst støv fjernes med støvsuger. Fett, olje m.v. fjernes med 7110 base cleaner, høytrykksspuling eller annen effektiv rengjøringsmetode.

Priming

Underlag primes med 1 del 4180 primer fortynnet med 3 deler vann. Primeren arbeides godt ned i underlaget med kost. Påføres sparkelmasse i flere lag, skal det primes mellom hvert lag. Tette og vanskelig klebrige overflater som malte flater, keramiske fliser og lign. forbehandles med mira 4140 contact primer.

Finn mer informasjon om mira sparkel og støpemasser, vanntetting, flislegging og fugging på www.mira.eu.com

Utførelse

20 kg pulver blandes med 3,8-4,0 liter rent vann. Benytt visp på drill eller blandepumpe. Blandes i minimum 2 minutter til en homogen masse. Gulvsparkelen kan benyttes i ca. 30 minutter etter blanding ved en rumtemperatur på 10 – 20 °C.

Gulvsparkelen legges ut straks etter blanding. Massen flyter selv ut, men bør etterglattes og fordeles ut i hjørner med en glatsparkel.

Avhengig av romtemperatur og luftfuktighet er sparkellaget klar til lett gangtrafikk etter ca. 6 timer. Keramiske fliser kan monteres etter 12-18 timer. I våtrom skal overflaten fukttettes med 4400 multicoat etter minimum 12-18 timer.

Andre belegg kan utføres avhengig av relativ restfuktinnhold i easyplan sparkelen.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet inneholder sement. Arbeidshygieniske forholdsregler for sement skal overholdes.

easyplan er garantert kromnøytralisert i minimum 12 måneder.

Det henvises ellers til HMS-datablad

Emballasje

20 kg papirsekk.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 6 måneder fra produksjonsdato i ubrudd emballasje. Kan benyttes lenger, - men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid.

Salg

mira produktene selges gjennom byggevarekjeder og flisforretninger over hele landet.