

## 6600 cemplan



### Cementbaserad, plastförstärkt avjämningsmassa för planspackling av undergolv

- Självnivellerande, lämplig till planspackling av undergolv
- Till alla typer av cementbaserade underlag
- Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarmaskin
- Damm reducerad

6600 cemplan används för avjämning på fasta underlag av t.ex. betong, puts, keramiska plattor och gipsgolv.

6600 cemplan är en torrprodukt som blandas med vatten och är därefter klar för användning.

6600 cemplan är självnivellerande och enkel att jämna ut.

6600 cemplan levereras i 15 kg säckar.

#### Användningsområde

- ✓ Golv
- ✓ Inomhus

#### Underlag

- ✓ Med liten rörelse/deformation
- ✓ Betonggolv
- ✓ Slipsatser med överbetong
- ✓ Befintliga beläggningar med keramik

#### Skiktjocklek

- ✓ 0-10 mm


#### Beläggning

- ✓ Keramiska plattor
- ✓ Natursten
- ✓ Mjuk beläggning
- ✓ Golvmatta
- ✓ Målade ytor

## Produktbeskrivning

Cementbaserad, plastförstärkt golvavjämningsmassa.

## Tekniska data

Densitet, våt:	1800 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT	C30F6
Flytförmåga:	140-150 mm
Brandklass:	A1
Krympning:	≤ 0,020 %
Öppentid:	30 minuter
Efterjusterbar inom:	20-30 minuter
Torktid vid /18°C	
till lätt gångtrafik:	1,5 - 2 timmar
för beläggning - våtrumsmembran:	2 timmar
för beläggning - keramiska plattor:	2 timmar
för beläggning - parket, linoleum, vinyl efter fuktmätning:	min. 24 timmar
Arbetstemperatur (pulver och vatten):	10-20°C
Skikt tjocklek:	0-10 mm
Åtgång:	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm tjocklek
 Se information på prestandedeklaration - DoP	

## Användningsområde

För planspackling i våta och torra utrymmen. 6600 cemplan kan pumpas eller läggas för hand.

## Underlag

6600 cemplan kan användas på underlag av betong, slip-satser med överbetong, befintlig keramisk beläggning m.m. med liten deformationsrisk.

## Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam.

Eventuell betonghud (cementslam) slipas bort, sprickor i underlaget bilas, mejslas eller borras bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

## Vidhäftning

Underlaget primas med 1 del 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primern arbetas in i underlaget med t.ex. en

borste. På icke sugande underlag såsom t.ex. keramiska plattor eller målade ytor primas med 4140 contact primer. 4180 primer användas alltid mellan 2 skikt 6600 cemplan.

## Bruksanvisning

15 kg pulver blandas med 3,6-3,7 liter rent vatten. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 °C. Använd en visp på en blandare eller bormaskin. Blanda med visp i minst 2 minuter till en homogen massa.

Flytförmågan kan kontrolleras med ett flow test. Placera ringen på en plan yta, fyll den upp till kanten med 6600 cemplan, lyft röret så massan kan flyta ut. När massan flyter ut så mäts diametern. Se Tekniska data.

Golvavjämningsmassan kan användas i max 30 minuter efter blandning, detta vid en rumstemperatur på 10-18 °C.

Efter blandning hålls massan ut, massan är självnivellerande, fördela massan ut till hörnen med en tandad spackel.

Beroende på temperatur och luftfuktighet är avjämningsmassan klar för gångtrafik efter 1,5-2 timmar.

Restfuktnivån i spackelmassa och underlag avgör när täta och fukt känsliga beläggningar kan monteras. I våtrum appliceras ytan med 4400 multicoat eller liknande.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

6600 cemplan är garanterat krom neutralt i minst 12 månader.

All övrig information finns i säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

15 kg plastförstärkt papperssäck med bärhandtag.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)