



## 6840 decor

**Cementbaserad vattenavvisande och diffusionsöppen väggputs för ytbehandling av fasta, homogena, cementbaserade underlag.**

- 1-komponent
- Kan appliceras i flera lager
- Ger strukturyta
- Klar efter 18-24 timmar

Diffusionsöppen beläggningsputs för behandling av ytor som putsade väggar, betong, leca och mursten.

6840 decor levereras i 15 kg säck.



### Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum
- Inomhus
- Utomhus

### Underlag

- Betong
- Putsskikt
- Isolering
- Befintlig kakel
- Gipsskivor/spackel
- Murverk
- Lecablock
- Isoblock

### Skiktjocklek

- 2-5 mm beroende av appliceringsmetod

## Produktbeskrivning

Cementbaserad spackelmasa, vattentät och frostsäker.

## Tekniska data

Densitet, våt:	1950 kg/m <sup>3</sup>
Densitet, förbruk:	1,54 kg/l
Användningstid:	1-2 timmar
Härddningstid (beroende på temperaturförhållanden) för ytterligare ytbehandling:	18-24 timmar
Rekommenderad arbetstemperatur:	10-25°C
Förbruk beroende av underlagets jämnhet:	3-5 kg/m <sup>2</sup>

## Användningsområden

Väggputs för väggytor både inom- och utomhus.

## Underlag

6840 decor kan appliceras i skiktjocklekar av 2-5 mm på underlag av murverk, lecablock, plattor, befintlig puts, mursten och betong. Lämpligt för sockel och skorsten.

## Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fast, torrt och fritt från damm, olja, fett samt lösa partiklar. Kalk och plastfärg på underlaget ska avlägsnas. Eventuell efterreparation och slätspackling utförs med 6850 cemplast eller total putsning utförs med 6870 fibreplaster, 6850 cemplaster o.d.

## Priming

Sugande underlag primas med 4180 primer utspätt med vatten i ett förhållande av 1 del primer till 2 delar vatten.

## Utförande

6840 decor blandas med 3,8-4,4 L vatten till 15 kg puts till en homogen massa. Använd en långsamgående blandare på bormaskin. Appliceras med en slät stålspackel, kvast, rulle eller spruta. Om det appliceras med bräda, tillsätts minsta mängd vatten – med kvast, rulle eller spruta, tillsätts upp till maximalt med vatten. Strukturytan kan direkt efter applicering justeras med kvast eller rulle till önskad struktur.

OBS: Appliceringen av puts bör fortsätta oavbrutet tills hela ytan är täckt. Detta för att undvika färgskillnader på grund av ändrade väderförhållanden från dag till dag. Avbrott vid applicering bör ske vid hörn, murändar eller liknande.

Verktyg rengörs i vatten omedelbart efter användning.

## FÖRBRUK

1½-2 kg pr. m<sup>2</sup> per lager vid applicering med kvast

3-5 kg per m<sup>2</sup> vid applicering med stålbräda.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska säkerhetsregler för cement ska följas. 6840 decor är baserat på vit cement. Detta har ett naturligt lågt innehåll av krom (VI) och därför kommer gränsvärdena på max. 2 mg/kg alltid att efterlevas.

I övrigt hänvisas det till säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

15 kg säck.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst ett år från produktionsdatum i oöppnad förpackning. Kan användas senare än detta - däremot kan de tekniska egenskaperna förändras till exempel med förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktsortiment säljs via byggmarknader och kakelbutiker över hela landet.

Få mer information om miras spackel- och gjutmassor, vattentätning, plattsättning och fogning på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)