



## Användningsområde

- Golv
- Vägg
- Våtrum
- Simmbassäng
- Inomhus
- Utomhus (bara vägg)

## Underlag

- Betong
- Lättbetong
- Puts
- Gipsskivor/-spackel
- Träggolv
- Stabila skivunderlag
- El- och vattenburen värmegolv

## Skiktjocklek

- 3-30 mm



## 6850 cemplaster

**Flexibelt, snabbhärdande spackelmassa till reparation och spackling av vägg- och golv inomhus**

- Flexibelt, snabbhärdande spackelmassa
- Kan ytbehandlas efter 3 timmar
- Lämplig till reparation och renovering

Vattenfast spackelmassa lämplig till båda reparation av hål och spackling av vägg och golv.

6850 cemplaster levereras i 12,5 kg säck.

## Produktbeskrivning

Cementbaserad, snabbhärdande, vattenfast och frostbeständig spackelmasa.

## Tekniska data

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktegenskaper jf. EN 13813: CT | C12F4                              |
| Öppentid:                          | ca 30 minuter                      |
| Torktid v/18°C                     |                                    |
| för lätt gångtrafik/beläggning:    | 3-4 timmar                         |
| till vattentätning:                | 10-14 timmar                       |
| Arbetstemperatur:                  | 10-20°C                            |
| Åtgång:                            | 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm tjocklek |

CE Se information på prestandedeklaration - DoP

## Användningsområde

Till reparation av hål och sprickor i vägg och golv. Till spackling av vägg- och golvytor i bostäder och lätt industri. Kan användas som underlag för målning, keramiska plattor och tätskikt inomhus.

## Underlag

6850 cemplaster kan användas på underlag av betong, lättbetong, tegelsten och andra cementbaserade underlag.

## Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara bärande, stabilt, sammanhängande, fritt från smuts, fett och cementslam. Lösa partiklar avlägsnas med dammsugare. Fett, olja och liknande tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

## Primning

Underlag av gipsputs, trä- och gipsskivor primas med 4180 primer utspädd med 3 delar vatten. Primern arbetas noggrant in i underlaget.

## Bruksanvisning

12,5 kg 6850 cemplaster pulver blandas med 3,1 – 3,5 liter rent vatten till en homogen och klumpfri massa. Använd en långvarvad visp. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 10-18 °C.

Spackelmassan kan användas i ca. 30 minuter efter blandning vid rumstemperatur på 10-18°C.

Spackelmassan appliceras med en ca. 30 cm bred stålspackel. Ska flera skikt 6850 cemplaster appliceras ska ytan vara genomtorr och slipad före nästa skikt appliceras.

Ytan kan beläggas efter 3-4 timmar. Vattentätning kan appliceras efter 10-14 timmar.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

6850 cemplaster är garanterat krom neutralt i minst 12 månader.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

## Förpackning

12,5 kg plastförstärkt papperssäck med bärhandtag.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)