



Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

Underlag

- ✓ Betong
- ✓ Lättbetong
- ✓ Putsad murverk

Skiktjocklek

- ✓ < 20 mm

6910 speedbond

Snabbhärdande fixeringsmassa

- Bearbetningsbar i 5-8 minuter
- Kan belastas efter 20 minuter

Används till injutning av infästningar, bult och liknande applikationer i murverk och betong.

6910 speedbond levereras i 5 kg papperspåsar.



Produktbeskrivning

Frostsäker, vattenfast fixeringsmassa i pulverform.

Tekniska data

Densitet:		1,5 kg/m ³
Öppentid:		5-8 minuter
Belastningsklar:		ca. 20 minuter
Arbetstemperatur:		+ 6 °C - + 25°C
Åtgång:		1,5 kg/liter
Produktegenskaper:		
Tryckstyrka efter	6 timmar:	7 MPa
	7 dygn:	22 MPa
	28 dygn:	28 MPa
Böjdraghållfasthet	6 timmar:	2 MPa
	7 dygn:	3 MPa
	28 dygn:	6 MPa
Värde för monteringshål:	Ø 35 mm	Ø 50 mm
Draghållfasthet	30 minuter:	4,7 3,7 MPa
	60 minuter:	6,2 4,6 MPa
	24 timmar:	28 20,8 MPa
	28 timmar:	36 27 MPa

Användningsområde

Till snabb fixering av infästningar, bult och liknande applikationer i murverk och betong.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska vara fasta, sammanhängande och bärande. Underlaget ska rengöras från lösa partiklar, damm och eventuella vidhäftningshämmande medlar. Underlaget ska fuktas med vatten utan att vattensamlingar uppstår innan 6910 speedbond används.

Utförande

5 kg 6910 speedbond pulver blandas med 1,25 liter rent vatten.

Blandningen ska användas inom 5-8 minuter och ska inte efterblandas. Produkten kan bara användas vid torre förhållande och temperatur från +6 °C - +25 °C.

Höga temperaturer förkortar brukstiden och låga temperaturer förlänger brukstiden.

Samma förhållande gäller vid vattentemperaturen och det rekommenderas att använda tempererad vatten under kalla perioder och kallt vatten under varma perioder.

Arbetshygienisk anvisningar

Produkten innehåller inte Portlandcement och berörs därför ej av de arbetshygieniska förhållningsregler som gäller för cement.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

5 kg plastförstärkta papperspåsar.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt och svalt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av byggkeramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com

Egegårdsvej 2 • 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 46 • Fax 46 19 20 21
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

mira
byggeprodukter a/s