



6950 express unirep

Cementbaserad, plastförstärkt snabbhärdande reparations- och spackelmassa, för golv och vägg i våta och torra utrymmen

- Lämplig för reparationer och falluppbyggnad
- Snabbhärdande
- Damm reducerad

Kemiskt cementbaserad, vattenfast, snabbhärdande reparations- och spackelmassa (ej självnivellerande) för spackling och lagning av golv, trappor, uppbyggnad av fall m.m. Kan användas på alla typer av underlag såsom betong, puts, keramiska plattor m.m.

6950 express unirep levereras i 15 kg säckar.

Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum
- Simbassäng
- Inomhus
- Utomhus se under användningsområden

Underlag

- Betong
- Puts
- Lättbetong
- Gipsskivor/spackel
- Trägol
- Befintlig plattsättning
- Stabila skivunderlag
- El-vattenburen golvvärme

Skiktjocklek

- 0-30 mm
- vid skiktjocklek > 30mm se Bruksanvisning

Produktbeskrivning

Cementbaserad, snabbhärdande och vattenfast spackelmasa i pulverform.

Tekniska data

Densitet:	1700 kg/m ³
Produktegenskaper enl. EN 13813:2002: CT	C25F6
Öppentid:	15-20 min.
Torktid v/18°C	
för lätt gångtrafik/beläggning:	45-60 min.
Fullt genomhärdad:	7 dygn
Lägsta arbetstemperatur:	minst 6 °C
Arbetstemperatur (pulver och vatten):	10-20 °C
Åtgång:	1,7 kg/m ² /mm tjocklek
CE	Se information på prestandedeklaration - DoP

Användningsområde

För planspackling och falluppbbyggnad i torra och våta utrymmen. Lämplig för reparation av håligheter i betong och uppbyggnad av trappor och liknande. Kan användas utomhus med vattenavvisande ytbeläggning av 4630 aqua-flex 2K eller 4650 aqua stop flexibel.

Underlag

6950 express unirep kan användas på underlag av betong, puts, lättbetong, stabilt monterade trä- och gipsunderlag.

Förbehandling av underlaget

Underlaget ska vara fast, stabilt, sammanhängande och fritt från smuts, fett och cementslam.

Eventuell betonghud (cementslam) slipas bort, sprickor i underlaget bilas, borraras eller mejslas bort. Damm tas bort med dammsugare. Fett och olja m.m. tas bort med 7110 base cleaner, högtryckstvätt eller annan effektiv rengöringsmetod.

Vidhäftning

Primer behövs normalt ej, men trä- och gipsunderlag bör primas med 4180 primer i koncentrerad form för att undvika att underlaget absorberar vattnet från spackelmassan.

Bruksanvisning

15 kg 6950 express unirep blandas med 3,8-4,2 liter rent vatten till en homogen och klumpfri massa. Använd en visp på en blandare eller bormaskin. Tänk på att både pulver och vatten ska vara i rätt temperatur.

Lägg ut den blandade massan och arbeta in den ordentligt i underlaget, jämna till och färdiggör i en löpande arbetsgång.

Ytbeläggning kan normalt påbörjas inom 1-3 timmar. Restfukttinhåll i underlag och spackelmasa är beroende på när täta och fukt känsliga beläggning kan monteras. I våtrum appliceras tätskikt som 4400 multicoat eller liknande.

Vid skikt tjocklek över 30 mm kan upp till 25 % sand i kornstorlek 0-4 mm tillsättas. Max tjocklek 50 mm.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

6950 express unirep är garanterat krom neutralt i minst 12 månader.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Förpackning

15 kg plastförstärkta papperssäckar med bärhandtag.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 6 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktsortiment säljs genom byggvaruhandlare och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com