



## classic



**Cementbaserad fogmassa till golv och vägg, inne och ute, i våta och torra utrymmen**

- Allround golv- och väggfog
- Finns i flera ljusäkta färger
- Lämplig för breda fogar

classic ger en kompakt fog. Det är en torrprodukt, som blandad med vatten är klar att användas. Fogmassan är lätt att bearbeta och lätt att fogfylla. classic levereras i flera ljusäkta färger

classic levereras i 15 kg säckar med bärhandtag.

### Användningsområde

- ✓ Vägg
- ✓ Golv
- ✓ Våtrum
- ✓ Inomhus
- ✓ Utomhus

### Flisetyper

- ✓ Keramiska plattor med vattenupptag under 0,5%
- ✓ Keramiska plattor med vattenupptag över 0,5%
- ✓ Natursten

### Fogbredd

- ✓ 2-15 mm

## Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker och vattenfast fogmassa i pulverform.

## Tekniska data

Densitet:	1700 kg/m <sup>3</sup>
Produktegenskaper enl. EN 13888:	CG1
Öppentid:	ca. 3-4 timmar
Torktid vid 18°C för fogning/lätt gångtrafik:	ca. 24 timmar
Fullt genomhärdad efter:	7 dygn
Lägsta arbetstemperatur:	6°C
Rek. arbetstemperatur:	10-20°C
Åtgång beroende på plattstorlek och fogbredd:	0,7-2,5 kg/m <sup>2</sup>

## Användningsområden

För fogning av plattor/kakel på golv och vägg, inomhus och utomhus i både våta och torra utrymmen.

Fogbredd mellan 2-15 mm.

## Platttyper

classic kan användas till alla typer av keramiska plattor och natursten.

## Förbehandling av underlaget

Fogar och plattor ska vara rengjort från damm, smuts, olja, fett och dylikt.

## Bruksanvisning

15 kg pulver blandas med ca. 3,4-3,5 liter rent vatten.

Använd en lågvarvad maskinvisp för att undvika att få luft i massan. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18° C. Blanda fogmassan i 2-3 minuter till en homogen och klumpfri masse. Fogmassan är nu klar att användas och kan användas i 3-4 timmar efter blandning.

Fogmassan arbetas ner i fogen med en gummisspäckel eller fogbräda, som dras diagonalt över fogarna. När fogen är yttorr, men fortfarande bearbetsbar, rengörs ytan med en padmaster/svamp. Därefter avlägsnas fogslammet med en lätt fuktad svamp och fogarna formas slutligen.

Undvik vind, drag och värmepåverkan från t.ex. solljus och golvvärme under utförandet såväl som under härdningstid. Golvvärme kan slås på långsamt efter 7-8 daga.

Efter ca. 2 dygn kan eventuellt fogslam tvättas bort med 7120 ceramic cleaner.

Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik/påverkan efter 24 timmar och fullt belastningsbar efter 7 dygn.

## Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållande-regler för hantering med cement ska tillämpas.

classic är baserad på vit cement och innehåller därför inget spårbart krom (VI).

För övrig information hänvisas till säkerhetsdatablad.

## Förpackning

15 kg plastförstärkta papperssäckar med bärhandtag.

## Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

## Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandlare och åtförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på [www.mira.eu.com](http://www.mira.eu.com)