



Användningsområde

- Vägg
- Golv
- Våtrum
- Simbassänger
- Inomhus
- Utomhus

Underlag

- Betonggolv
- Betongelement
- Golvjämningsmassa
- EI- och vattenburen värmegolv
- Befintlig keramik/målade ytor
- Gipsputs/-spackel
- Gipsskivor/cellplastskivor med cementbundet ytskikt
- Lättbetongblock
- Lättbetongelement
- Putsat murverk
- Trä/-spånskivor
- Våtrumsmembran
- Asfalt

stonefix



Cementbaserad, grå fästbruk

- Klar för lätt gångtrafik och fogning efter 10-18 timmar
- Lämplig för montering av kantsten och natursten

Stonefix är baserad på grå cement för montering av natursten, kantsten, betongsten mm. på underlag av betong, puts och asfalt. Stonefix levereras i 25 kg säck.



Produktbeskrivning

Cementbaserad, frostsäker, vattenfast, plastförstärkt, grå fästbruk i pulverform med kornstorlek på max. 1 mm.

Tekniska data

Densitet:	1450 kg/m ³
Produktegenskaper:	
Öppentid:	30-40 minuter
Torktid v/18°C	
för fogning/lätt gångtrafik:	10-18 timmar
Fullt genomhärdad efter:	7 dygn
Lämplig arbetstemperatur:	10-25°C
Åtgång golv (genomsnitt):	beror på arbetsuppgift

Användningsområden

För montering av gatusten, natursten, skiffer och liknande på puts, betong och asfalt. För oljehaltig natursten som t.ex. skiffer krävs specialinstruktion.

Underlag

stonefix kan användas på underlag av puts, betong och asfalt.

Förbehandling av underlag

Underlaget ska ha bärighet, vara stabilt, sammanhängande och rengjort. Torr betong fuktas med vatten.

Bruksanvisning

25 kg pulver blandas med 4,8-5,3 liter rent vatten. Blanda i 2-3 minuter till en homogen och klumpfri massa innan användning. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 °C. Appliceras på underlaget och jämnas av med en grov tandspackel, murslev eller rätbräda i skiktjocklek på 3-20 mm.

Bruket kan användas i 30-40 minuter efter blandning. Applicera inte ur mer stonefix än att montering kan utföras inom 20 - 30 minuter. Undvik vind, drag och värmepåverkan från t.ex. solljus och golvvärme under utförandet såväl som under härdningstid. Golvvärme kan slås på långsamt efter 7-8 dagar.

Det är viktigt att hela kontaktytan täcks med fästbruk. Tryck ner stenen i bruket till den har full täckning.

Om underlaget är ojämt används en styvare konsistens på fästbruket.

Arbetshygieniska anvisningar

Produkten innehåller cement. Arbetshygieniska förhållningsregler för cement ska uppfyllas.

stonefix är garanterat kromneutralt i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

I övrigt hänvisas till säkerhetsdatablad.

Förpackning

25 kg plastförstärkta papperssäcker.

Lagring och transport

Förvaras och transporteras torrt. Produkten uppfyller de tekniska specifikationerna i minst 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Därefter kan de tekniska egenskaperna ändras som till exempel med en förlängd härdningstid.

Försäljning

mira's produktprogram säljs genom byggvaruhandeln och återförsäljare av keramiska plattor i hela landet.

information om spackelmassor, vattentätning, plattsättning och fogning finns på www.mira.eu.com