

Basiskrav og norske nasjonale funksjonskrav for flytende membraner til bruk på fuktfølsomt underlag i våtsone i henhold til ETAG 022

Nr.	Produktegenskap	"No Performance Determined" Mulig	Verifiseringsmetode	Nasjonale krav Norge	mira's prøvninger
Vesentlige krav 2 Brannsikkerhet					
1	Brannegenskaper	Nei	2.4.1	Euroclass F eller F _{fl}	Euroclass F
Vesentlige krav 3 Hygiene, helse og miljø					
2	Farlige stoffer	Nei	2.4.2	Erklæring fra produsent	Sikkerhetsdatablad
3	Vanndampmotstand	Nei	2.4.3	På fuktfølsomme underlag i våtsone+ kalde vegger 10 sd/m	Se verdiene for de enkelte konstruksjoner
4	Fuktmotstand		2.4.4		
	Vanntetthet	Nei	2.4.4.1	Bestått = vanntett	Bestått ved 1000 g/m ² 4400 multicoat
	Deformasjonsevne mot krymping i underlaget	Ja	2.4.4.2	Nasjonale krav på betong 0,4 mm	1000 g 4400 multicoat/m ² = 0,6 mm membrantykkelse Deformasjonsevne = 0,4 mm
	Vedheftningsevne	Nei	2.4.4.3	Basiskrav (> 0,3 MPa)	Bestått
	Robusthet	Ja	2.4.4.4	Kun aktuelt for membran, som danner ferdig bruks-overflate	Ikke relevant
	Deformasjonsevne mot fugeskjøter i underlag	Nei	2.4.4.5	Basiskrav 2 mm glippe	Bestått
	Vanntetthet omkring gjennomføringer	Nei	2.4.4.6	Basiskrav = vanntett	Bestått
Vesentlige krav 4 Sikkerhet ved bruk					
5	Glatthet	Ja	2.4.5	Kun for ferdig overflateproduksjon	Ikke relevant
Generelle aspekter relatert til egnethet til anvendelsen					
6	Levetid		2.4.6		
	Vedheftningsevne etter varmelagring	Nei	2.4.6.1	Brukskategori 1 >0,3 MPa	Bestått
	Motstandsdyktighet etter vannlagring	Nei	2.4.6.2	Brukskategori 1 >0,3 MPa	Bestått
	Motstandsdyktighet etter alkalisk lagring	Nei	2.4.6.3	Brukskategori 1 0,3 MPa	Bestått
	Kjemisk motstandsdyktighet	Ja	2.4.6.4	Ikke relevant	Ikke relevant
	Biologisk motstandsdyktighet	Ja	2.4.6.5	Ikke relevant	Ikke relevant
	Mekanisk motstandsdyktighet	Ja	2.4.6.6	Kun for ferdig overflateprodukter	Ikke relevant
7	Bruksegenskaper		2.4.7		
	Vaskbarhet	Ja	2.4.7.1	Kun for ferdig overflateprodukter	Ikke relevant
	Reparerbarhet	Ja	2.4.7.2	Erklæring fra produsent	Se side 11
	Tykkelse	Nei	2.4.7.3	Norske nasjonalkrav er samlet membrantykkelse minst 1 mm for fuktfølsomme underlag i våtsone	1,6 kg/m ² 4400 multicoat = 1 mm ferdigherdet membran
	Påførbarhet	Nei	2.4.7.4	Erklæring fra produsent	Dokumentert av ETA DK